

Výroba bubnů v Bresson a.s.

materiál	vnější průměr	tloušťka plechu	max délka lubu	délka bubnu	žihání max délka
P265GH	800	22	2500	může být delší než 9000 ale pak žihání venku	9000
		26	1500		
		30	x		
	1000	22	4000		
		26	3000		
		30	1500		
	1400	22	4500		
		26	3500		
		30	3000		
	2000	22	4500		
		26	3500		
		30	3000		
P295GH	800	22	2000	může být delší než 9000 ale pak žihání venku	9000
		26	x		
		30	x		
	1000	22	3500		
		26	3500		
		30	2500		
	1400	22	4000		
		26	3000		
		30	2500		
	2000	22	4500		
		26	3500		
		30	3000		
WB36	800	22	1500	může být delší než 9000 ale pak žihání venku	9000
		26	x		
		30	x		
	1000	22	3100		
		26	2500		
		30	1800		
	1400	22	3500		
		26	2500		
		30	2000		
	2000	22	4000		
		26	3000		
		30	2000		

Výroba bubnu je limitována nosností jeřábu to je 20 tun.